

АКРИЛОВЫЕ

PERMURO

ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ВАЛИКОМ

Акриловая штукатурная масса
для нанесения валиком



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- * Устойчива к влиянию атмосферных факторов
- * Высокая стойкость к механическим воздействиям
- * Эффективно скрывает мелкие неровности и царапины на поверхности
- * Очень хорошая адгезия к основанию
- * Дополнительная защита от образования плесени и грибка
- * Широкий выбор цветов
- * Проста в нанесении и формировании рисунка

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для создания фактурного покрытия стен снаружи и внутри помещений с помощью малярного валика. Предназначена для обработки минеральных оснований (бетона, цементной и цементно-известковой штукатурки), а также для ранее окрашенных синтетическими материалами поверхностей. Скрывает мелкие царапины и неровности подложки. Перед нанесением штукатурки поверхность следует загрунтовать препаратом **PERMURO GT (GB/GK)**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее: акриловая смола;
Пигменты: устойчивые к воздействию атмосферных факторов органические и неорганические красящие пигменты;
Цвета: белый, цвета колерных карт KABE, NCS или согласно предоставленному образцу;
Фактуры: роликовая;
Средний расход: около 1,0 кг/м²;
Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;
Относительная влажность воздуха: ≤75%;

Паропроницаемость: S d = 0,55 м (кат. V2);
Водопоглощение: w = 0,49 кг/м 2·h 0.5 (кат. W2);
Упаковка: пластиковая упаковка, 16 кг;
Условия хранения: хранить в плотно закрытой упаковке, в прохладном помещении, защищенном от мороза.
Вскрытую тару следует плотно закрыть и израсходовать максимально быстро.
Срок годности: 24 месяца от даты производства, в оригинальной заводской упаковке.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), обезжиренным, ровным и сухим, а также без пятен и отложений биологического или химического происхождения. В случае наличия плесени или грибка, поверхность следует очистить механическим способом, а далее промыть водой и продезинфицировать препаратом **ALGIZID**. Загрязнения помыть и обезжирить водой с добавлением средства **CLEANFORCE**. Любые, несвязанные с основанием покрытия (например, отслоившаяся штукатурка или отшелушивающиеся лакокрасочные материалы) следует удалить. При значительных неровностях основания (от 5 до 15 мм), его следует предварительно выровнять выравнивающим раствором, а затем зашпатлевать шпатлёвочно-клеевой смесью **KOMBI**. В случае мелких неровностей (до 5 мм) поверхность зашпатлевать и заглаживать. Основания с высокой впитывающей способностью перед нанесением выравнивающих и/или шпатлевочных растворов следует загрунтовать препаратом **BUDOGRUNT ZG / BUDOGRUNT WG**. На новые бетонные поверхности, цементные и цементно-известковые штукатурки наносить покрытие можно только спустя 4 - недельного срока выдержки, на гипсовые штукатурки 2 недели, а на, так называемую, "выставшуюся застройку" непосредственно после шлифовки и очистки от пыли.

ГРУНТОВАНИЕ: Перед нанесением штукатурки основание следует загрунтовать препаратом **PERMURO GT (GB/GK)**. Время высыхания примерно 24 часа. Во избежание проступания цвета подложки из-под фактуры штукатурного раствора, рекомендуется использовать грунтовку, тонированную в цвет штукатурки.

ПОДГОТОВКА ШТУКАТУРКИ: В упаковке содержится готовый к применению продукт. После длительного хранения, непосредственно перед применением массу следует тщательно перемешать (дрелью/мешалкой корзиночного типа), до получения однородной консистенции. Дальнейшее перемешивание не рекомендуется, поскольку может привести к чрезмерной аэрации массы. В обоснованных случаях штукатурный состав можно разбавить небольшим количеством чистой воды (добавляя макс. 0,25 литра на 16 кг штукатурки). При определении количества воды следует учесть тип основания, условия высыхания и способ нанесения.

НАНЕСЕНИЕ: Штукатурка наносится с помощью малярного валика с различными насадками, изготовленными из: верёвки, губки или шерсти (в зависимости от желаемого декоративного эффекта). Можно наносить один или два слоя.

ВЫСЫХАНИЕ: Время высыхания (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 55%) составляет примерно 6 часов. Полное отверждение штукатурки происходит приблизительно через 48 часов. **Внимание:** низкая температура и высокая влажность воздуха продлевают время высыхания, вплоть до нескольких дней. Свеженанесенный штукатурный раствор следует предохранять от воздействия атмосферных осадков и образования конденсата, пока он полностью не затвердеет. Если нанесение штукатурки происходило внутри помещения, то его необходимо проветривать вплоть до исчезновения специфического запаха.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: На окончательный результат может повлиять подготовка поверхности. Поэтому, при наличии неоднородного основания, рекомендуется предварительно зашпатлевать его смесью **KOMBI**. Во избежание разницы в цвете, поверхность, представляющую собой единое архитектурное целое, необходимо покрывать в течение одного рабочего цикла с применением материала из одной производственной партии, одним и тем же способом "мокрым по мокрому". Сразу после окончания работ инструменты следует промыть водой. Во время нанесения и высыхания штукатурки должна быть сухая погода и температура воздуха от +5°C до +25°C. Следует избегать работы на поверхностях, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, а также при сильном ветре. Для защиты не просохшей штукатурки от неблагоприятного воздействия атмосферных факторов рекомендуется применение на лесах соответствующих сеток или защитных тентов.