

ДИСПЕРСИОННЫЕ

PERFEKTA

Акриловая краска
для стен и потолков



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- * Высокая кроющая способность
- * Стойкость к мытью и истиранию
- * Хорошая адгезия к минеральным и ранее окрашенным поверхностям
- * Легко и просто наносится
- * Широкая цветовая палитра

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Дисперсионная матовая финишная краска для стен и потолков в "сухих" помещениях, таких как: спальни, гостиные, офисы и конференц-залы и т.п. Используется для гладких и фактурных поверхностей. Рекомендуется для первичной и ремонтной окраски минеральных оснований (бетона, цементных, цементно-известковых, известковых и гипсовых штукатурок, гипсокартонных плит), ранее окрашенных синтетическими материалами поверхностей. Перед нанесением краски основания с высокой впитывающей способностью необходимо загрунтовать препаратом **BUDOGRUNT WG** или грунтовкой **AQUALIT**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее: акриловая смола;

Пигменты: диоксид титана и цветные пигменты;

Плотность: около 1,5 г/см³;

Цвета: белый, цвета колерных карт KABE, NCS или согласно предоставленному образцу;

Степень блеска: матовый;

Разбавитель: вода;

Средний расход: около 0,25 л/м² (при двухслойном покрытии, на гладком основании);

Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;

Относительная влажность воздуха: ≤80%;

Стойкость к истиранию во влажной среде: краска II класса (в соответствии с нормой PN-EN 13300) и I класса (в соответствии с нормой PN-C-81914: 2002);

Упаковка: пластиковая упаковка, 2,5, 5, 10 и 15 л;

Условия хранения: хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке;

в прохладном помещении, защищенном от мороза. Вскрытую тару следует плотно закрыть и израсходовать максимально быстро;

Срок годности: 36 месяцев от даты производства, в заводской упаковке.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), обезжиренным, чистым и сухим, без пятен и отложений биологического или химического происхождения. В случае наличия плесени и грибка поверхность нужно очистить механическим способом, а затем промыть водой и продезинфицировать препаратом **ALGIZID**. Пятна от водных протечек, никотина, различных красителей предварительно покрасить изолирующей краской **MILAMAT**. Не скрепленные с основанием покрытия (отслаивающаяся штукатурка или отшелушивающиеся лакокрасочные материалы) необходимо удалить. Остатки клеевых или известковых красок следует также тщательно удалить, а поверхность вымыть водой. Загрязнения отмыть и обезжирить водой с добавлением препарата **CLEANFORCE**. В случае значительных неровностей основания, предварительно выровнять его раствором **KOMBI FINISZ**, а затем всю поверхность зашпательвать **PROFINISZ**. При незначительных неровностях можно сразу применить шпательку **PROFINISZ**. Основания с высокой впитывающей способностью перед нанесением шпательных растворов следует предварительно загрунтовать препаратом **BUDOGRUNT WG**. Свежие цементные и цементно-известковые штукатурки можно красить по прошествии 3-4 недель выдержки, гипсовые штукатурки спустя 2 недели, а, так называемую, "выстоявшуюся застройку" непосредственно после шлифовки и очистки от пыли.

ГРУНТОВАНИЕ: Перед нанесением краски мелящиеся и впитывающие основания необходимо загрунтовать препаратом **BUDOGRUNT WG**, а гипсовые или неоднородные поверхности грунтовкой **AQUALIT**. Время высыхания грунта в оптимальных условиях (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 55%) составляет примерно 3 часа. **Внимание:** Основания с низким уровнем смачиваемости (например: штукатурка на базе полимеров или дисперсионные лакокрасочные покрытия) не следует грунтовать, а только вымыть водой с добавлением препарата **CLEANFORCE**.

ПОДГОТОВКА КРАСКИ: Упаковка содержит продукт, готовый к использованию. В случае необходимости краску можно разбавить небольшим количеством воды, добавляя на первый слой 10% от объема, а на второй 5% (при определении количества воды следует учесть тип основания, условия высыхания и способ нанесения).

НАНЕСЕНИЕ: Краску наносить на основание в два слоя с помощью кисти, валика или распылителем (включая метод "airless"). Рекомендуется использовать валик из овечьей шерсти с длиной ворса 18 мм. Второй слой краски наносить только после полного высыхания первого слоя.

Параметры нанесения с помощью устройства типа Airless:

Производитель	Устройство	Сопло	Давление [бар]	Фильтр [меш]	Разбавление [%]	Производительность [кг/ч]
WAGNER	ProSpray 3.21	0552-517	200	60	5÷15	1,25
TITAN	Titan 450e	661-517	200	60	10	1,25
GRACO	St Max 395	PAA517	180	60	5	1,25

ВЫСЫХАНИЕ: Время высыхания краски (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 55%) составляет примерно 3 часа. Закрытые помещения после выполнения работ необходимо проветрить. **Внимание:** низкая температура и высокая влажность воздуха замедляет процесс высыхания.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Во избежание разницы в цвете поверхность, представляющую собой единое архитектурное целое, необходимо покрывать в течение одного рабочего цикла с применением материала из одной производственной партии. Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха должна быть выше +5°C. По окончании работ инструменты вымыть водой. В случае окрашивания поверхностей с "проблемным" освещением рекомендуем применять глубоко матовую краску **AQUATEX** или **OPTILATEX**.