

АКРИЛОВЫЕ

PERMURO AKORD

Акриловая штукатурка для машинного метода нанесения



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- * Устойчива к неблагоприятному воздействию атмосферных факторов
- * Высокопроизводительная
- * Очень хорошая адгезия к основанию
- * Дополнительная защита от образования плесени и грибка
- * Широкая цветовая палитра
- * Быстро и легко наносится

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для создания фактурного покрытия стен фасадов зданий механическим способом, в том числе в системах утепления на базе пенополистирола (за исключением размера зерна 1,0 мм). Особенно рекомендуется для применения на больших площадях с неровными, неоднородными поверхностями. Отличается высокой производительностью и скоростью нанесения. Предназначена для обработки минеральных оснований (бетона, цементной и цементно-известковой штукатурки), а также для ранее окрашенных синтетическими материалами поверхностей. Перед нанесением штукатурной массы основание следует загрунтовать препаратом **PERMURO GT (GB/GK)**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее: акриловая смола;
Пигменты: устойчивые к воздействию атмосферных факторов органические и неорганические красящие пигменты;
Цвета: белый, цвета колерных карт KABE, NCS или согласно предоставленному образцу;
Фактуры: «барашек»;
Размер зерна: 1,0 мм; 1,5 мм; 2,0 мм;
Разбавитель: вода;
Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;
Относительная влажность воздуха: ≤75%;
Паропроницаемость: S d = 0,1 м (кат. V1);
Водопоглощение: w=0,1 кг/м²·ч 0,5 (кат. W3);

Упаковка: пластиковая упаковка, 20 кг;
Условия хранения: хранить в плотно закрытой упаковке, в прохладном помещении, защищенном от мороза.
Вскрытую тару следует плотно закрыть и израсходовать максимально быстро.
Срок годности: 24 месяца от даты производства, в оригинальной заводской упаковке.

Минимальный расход (кг/м²):

Фактура	Размер зерна (мм)		
	1,0	1,5	2,0
«Барашек»	1,5	2,0	2,5

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), обезжиренным, ровным и сухим, а также без пятен и отложений биологического или химического происхождения. В случае наличия на поверхности плесени и/или грибка, поверхность следует очистить механическим способом, а затем промыть водой и продезинфицировать препаратом **ALGIZID**. Загрязнения помыть и обезжирить водой с добавлением средства **CLEANFORCE**. Любые, несвязанные с основанием покрытия (например, отслоившаяся штукатурка или отшелушивающиеся лакокрасочные материалы) следует удалить. При значительных неровностях основания (от 5 до 15 мм), его следует предварительно выровнять выравнивающим раствором, а затем зашпательвать шпатлёвочно-клеевой смесью **KOMBI**. В случае мелких неровностей (до 5 мм) поверхность зашпательвать и заглаживать. Основания с высокой впитывающей способностью перед нанесением выравнивающих и/или шпатлёвочных растворов следует предварительно загрунтовать препаратом **BUDOGRUNT ZG**. При нанесении акриловой штукатурки на новые минеральные основания (например, бетон, цементную и цементно-известковую штукатурку) необходимо соблюдать минимальный период выдержки не менее 4-х недель. Перед использованием штукатурной массы в системе утепления **KABE THERM RENO**, следует нанести грунтовочные слои в соответствии с технологией комплексной теплоизоляции наружных стен зданий **ETICS**.

ГРУНТОВАНИЕ: Перед нанесением штукатурки основание следует загрунтовать препаратом **PERMURO GT (GB/GK)**. Время высыхания примерно 24 часа. Во избежание проступания цвета подложки из-под фактуры штукатурного раствора, рекомендуется использовать грунтовку, тонированную в цвет штукатурки.

ПОДГОТОВКА ШТУКАТУРКИ: В упаковке содержится готовый к применению продукт. После длительного хранения, непосредственно перед применением, массу следует тщательно перемешать (дрелью/мешалкой корзиночного типа), до получения однородной консистенции. Дальнейшее перемешивание не рекомендуется, поскольку может привести к чрезмерной аэрации массы. В обоснованных случаях штукатурный состав можно разбавить небольшим количеством чистой воды (добавляя макс. 0,1 литра на 25 кг штукатурки). При определении количества воды следует учесть тип основания, условия высыхания и способ нанесения.

НАНЕСЕНИЕ: Штукатурку следует наносить на основание с помощью пневматического распылителя с рабочим давлением 3÷4 атм. и диаметром сопла 4-6 мм. Во время напыления пистолет следует держать перпендикулярно к основанию на расстоянии от поверхности 0,5÷0,6 м.

Параметры напыления устройством типа WAGNER PC15:

Производитель	Устройство	Толщина [мм]	Сопло	Давление [бар]	Фильтр [меш]	Разбавление [%]	Производительность [кг/ч]
WAGNER	Wagner PC15 + компрессор	1,0	268 779		Отсутствует	0	2,0
		1,5	0348 915 или 68 780				
		2,0	0268 780 или 0268 781				

ВЫСЫХАНИЕ: Время высыхания (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 55%) составляет примерно 6 часов. Полное отверждение штукатурки происходит приблизительно через 48 часов. **Внимание:** низкая температура и высокая влажность воздуха продлевают время высыхания, вплоть до нескольких дней. Свеженанесенный штукатурный раствор следует предохранять от воздействия атмосферных осадков и образования конденсата, пока он полностью не затвердеет.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: На окончательный результат может повлиять подготовка поверхности. Поэтому, при наличии неоднородного основания, рекомендуется предварительно зашпательвать его смесью **KOMBI**. Во избежание разницы в цвете, поверхность, представляющую собой единое архитектурное целое, необходимо покрывать в течение одного рабочего цикла с применением материала из одной производственной партии, одним и тем же способом "мокрым по мокрому". Сразу после окончания работ инструменты следует промыть водой. Во время нанесения и высыхания штукатурки должна быть сухая погода и температура воздуха от +5°C до +25°C. Следует избегать работы на поверхностях, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, а также при сильном ветре. Для защиты не просохшей штукатурки от неблагоприятного воздействия атмосферных факторов рекомендуется применение на лесах соответствующих сеток или защитных тентов.